# INLEGZOOLTJES TRIPLE ACTIE
# ANTI-SCHIMMELZIEKTEN, ANTI-BACTERIE, ANTI-GEUR
# « IMAGE »

## ❶ PRODUCTBESCHRIJVING

***▫ LIDMAATSCHAP :***

- Ondersteuning non-woven stof, naald comfort, kleur groen, 35 % viscose (cellulose vezels), 65 % polyester en acryl bindmiddel die slijtvastheid van lange duur te verzekeren.
- Sub-laag schuimrubber houtskool dichtheid van 20 +/- 10 %.
- Coating het contact gezicht met de schoen van een lage-slip filmhechting zorgen voor een perfecte pasvorm in de schoen.
  Totale dikte: 4,2 mm +/- 10 %.

## ❷ VERWERKING EN EIGENSCHAPPEN

Dit exclusieve nieuwe actieve behandeling JLF GROUP gerelateerd met de permanente proces Sanitized®, voorstelt een actieve bescherming tegen belangrijke oorzakelijke organismen die verantwoordelijk voor schimmelinfecties en verschijnselen van de huid zijn.




- Nieuw complex impregneren Volwassenen exclusieve JLF Groep 250 101/45 S11. (Lipesters® U/ Silk Serine, etherische oliën van lavendel, menthol natuurlijke codex, geur sensoren,….)

- Exclusief complex impregneren Kinderen JLF Groep 280 187 AK (Lipoaminoacid UCO, Monthol R3 Phenonip)

Deze nieuwe oplossing biedt extra waarborgen in de strijd tegen de bacteriestammen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van nare luchtjes in de voeten en schimmelstammen verantwoordelijk is; in het bijzonder in de meest voorkomende vorm, de schimmel van de voetschimmel.

Indicaties :
- Hygiëne van de schoenen (ontgeurt, reinigt en verfrist)
- Preventie en neutraliseren van onaangename geurtjes (geur sensor + antibacteriële zeer uitgesproken)
- Preventie en adjuvante behandeling van de schimmelinfecties van de voet (zeer uitgesproken schimmeldodende eigenschappen).

Uw voeten zijn beschermd tegen de belangrijkste stam en de werkelijke bacteriën die verantwoordelijk zijn (geur) en schimmels in uw schoenen.

Deze zool is van kracht op de volgende stammen

*Trichophyton mentagrophytes – T. rubrum – Aspergillus niger – Candida albicans – Aspergillus fumigatus – Staphylococcus aureus*


Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen
Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25
info@safetyshop.be - www.safetyshop.be

**LABORATORIUMTESTS RESULTATEN CTC (met tolerancie + /- 10 %)**

| Tests | Norm | Méthode | Résultaten |
|---|---|---|---|
| Absorptie | EN 12746 | | 164 mg/cm² |
| Désorptie | EN 12746 | % water na 16.00 uren | 81 % |
| Slijtvastheud | EN 13520 | Cycli voor een gat<br>Droge test<br>Natte wegwedstrijd | <br>>51 200<br>38 400 |
| Weerstand tegen transpiratie | EN 12801 | Dimensional verandering in %<br>Op de lengte<br>Op de breedte | <br>0<br>0 |

## ❸ OVERBLIJFSEL : 3 maanden

- Dit kan variëren naar meer of minder afhankelijk van de volgende criteria: Intensiteit van de zweetsstroming, zure PH, type schoeisel, persoonlijke hygiëne…..
- Enige niet-wasbaar.

## ❹ Gebruiksadvies :

Textiel kant met het logo « S3F" aan de voet contact.

Voor een beter comfort en een grotere efficiëntie, is het raadzaam om uw paar schoenen dagelijks te schakelen of tenminste ze uw schoenen elke nacht uit nemen om te drogen.